CITGO SUPERGARD® MARINE PLUS LOWER UNIT
LUBRICANTE PARA UNIDAD DE ENGRANAJES INFERIOR PARA APLICACIONES MARÍTIMAS

Fecha 8/11

DESCRIPCIÓN:
El lubricante CITGO SUPERGARD Marine Plus Lower Unit está especialmente formulado para utilizarse en la industria marina. Contiene la última generación en sistemas aditivos propietarios de presión extrema (EP), aditivos anti-desgaste, aditivos contra la formación de depósitos, además de aditivos inhibidores de la oxidación.

CUALIDADES:
Este lubricante mejorado para engranajes, diseñado específicamente para aplicaciones marítimas, ofrece una protección inmejorable en la industria, inclusive con mejores resultados que otros lubricantes marinos para engranajes los cuales utilizan la tecnología GL-4 y GL-5 80W-90.

- El lubricante CITGO SUPERGARD Marine Plus Lower Unit ofrece una excelente lubricación y protección en condiciones de presión extrema EP e inmejorable protección contra la corrosión y la oxidación del motor especialmente en ambientes donde hay presencia de agua dulce y salada.

- El lubricante CITGO SUPERGARD Marine Plus Lower Unit proporciona una protección mejorada en condiciones donde hay cargas de choque presentes en sistemas de propulsión a chorro y de potencia invertida, así como en los engranajes en el arranque del motor.

APLICACIONES:
El lubricante CITGO SUPERGARD Marine Plus Lower Unit proporciona una excelente protección a los motores fuera de borda y a los motores de popa en donde se especifique que se requiere el uso de lubricantes con un grado de viscosidad SAE 90, 80W-90 o 85W-90 incluyendo OMC tipo “C”. Esto incluye Mer Crusier, OMC Cobra, mandos de popa Volvo y Mercury, así como Evinrude, Johnson, Mariner, Yamaha, Suzuki, y motores fuera borda.

(Continúa)

PROPIEDADES TÍPICAS:

CITGO SUPERGARD® MARINE PLUS LOWER UNIT
LUBRICANTE PARA UNIDAD DE ENGRANAJES INFERIOR
PARA APLICACIONES MARÍTIMAS

Grado SAE	**85W-90**
Código del Producto	631515001
Gravedad, ASTM D 4052, °API	26.3
Densidad, lb/gal a 60°F	7.5
Punto de Inflamación, ASTM D 92, COC, °F (°C)	420 (216)
Viscosidad cSt a 100 °C	16.0
Viscosidad Especificación Brookfield, -23°C, cP	102,000
Punto Fluidez, ASTM D 97, °F (°C)	-15 (-26)
Punto Canal, °F (°C), Max	-31 (-35)
Color, Visual	Azul
Prueba de Espumosidad, ASTM D 892	Pasa
Corrosión de Cobre, 3 hrs a 250 °F	Pasa